

NOTICE PRODUIT

Sikagard®-552 W Aquaprimer

Primaire d'adhérence en phase aqueuse pour revêtements de la gamme Sikagard®

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sikagard®-552 W Aquaprimer est un primaire d'adhérence monocomposant en phase aqueuse qui améliore l'adhérence des revêtements de protection en phase aqueuse sur le support.

Sikagard®-552 W Aquaprimer fait partie d'un système conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-2 en tant que système de protection du béton.

DOMAINES D'APPLICATION

Couche d'adhérence pour application sur béton et sur mortiers bouche-pores / de resurfaçage / de réparation des gammes SikaTop®, Sika® MonoTop® des revêtements de la gamme Sikagard®.

Sikagard®-552 W Aquaprimer est également utilisé en tant que primaire sur revêtements existants en phase aqueuse.

Sikagard®-552 W Aquaprimer fait partie d'un système qui est adapté dans les cas de protection suivants (selon NF EN 1504-9) :

- la protection contre les risques de pénétration (Principe 1, méthode 1.3)
- le contrôle de l'humidité (Principe 2, méthode 2.3)
- l'augmentation de la résistivité du béton (Principe 8, méthode 8.3)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Dispersion acrylique
Conditionnement	seau plastique de 8 l.
Durée de Conservation	Le produit stocké en emballage d'origine, intact et non entamé se conserve 24 mois après la date de production.
Conditions de Stockage	Stockage à l'abri du gel, de l'humidité, du soleil.
Aspect / Couleur	Liquide blanc.
Densité	~1,0 kg/l (à + 20 °C)
Teneur en Matière sèche en Poids	~20 %

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Phase aqueuse, sans solvant
- Respecte l'environnement
- Perméable à la vapeur d'eau
- Produit qui favorise l'adhérence des revêtements Sikagard®

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE, revêtement de protection du béton, conforme aux exigences de la norme NF EN 1504-2
- Norme NF P95-103, pour les travaux de protection des ouvrages en béton

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système

- 1 couche de Sikagard®-552 W Aquaprimer
- revêtement de finition Sikagard®. Voir Notices Produit.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation ~ 0,10 - 0,12 kg/m² (~ 8 -10 m² par litre) suivant la porosité du support.

Température de l'Air Ambiant +8 °C min. / +35 °C max.

Humidité relative de l'Air < 80 %

Point de Rosée Attention à la condensation sur le support.
La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C par rapport à celle du point de rosée.

Température du Support +8 °C min. / +35 °C max.

Humidité du Support Humidité maximale : 4% (méthode bombe à carbure)

Délai d'attente / Recouvrement Temps d'attente avant application du revêtement :

Température du support	Temps d'attente
+8 °C	12 h
+20 °C	5 h
+35 °C	2,5 h

Note: Quand l'application doit se faire sur un revêtement existant, le temps d'attente avant de recouvrir le primaire doit augmenter de 100%. Utiliser uniquement un revêtement en phase aqueuse pour recouvrir le primaire Sikagard®-552 W Aquaprimer.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

Ne pas appliquer si:

- de la pluie est annoncée
- l'humidité relative de l'air est > 80 %
- la température ambiante est inférieure à +8°C
- il y a risque de condensation sur le support
- l'âge du béton est inférieur à 28 jours

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant toute utilisation de produit, les utilisateurs doivent consulter la version la plus récente de la fiche de données de sécurité correspondante. Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, toxicologiques, écotoxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur www.quickfds.com et sur le site www.sika.fr

DIRECTIVE 2004/42/CE - LIMITATION DES ÉMISSIONS DE COV

Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit IIA / g type wb) est de 30 (limite 2010) de produit prêt à l'emploi.

La teneur maximale en COV* du Sikagard®-552 W Aquaprimer est < 30 g/l de produit prêt à l'emploi.

* Composés Organiques Volatils

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Consulter le Cahier des Clauses Techniques CCT N°52

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Consulter le CCT N°52

Le support doit être sain, compact, exempt de particule friable, peu ou non adhérente. La résistance en traction directe du support doit être supérieure à 1 MPa.

Support Béton sans revêtement existant :

- Le support doit être sec, cohésif, exempt de particules friables et non adhérentes et être âgé d'au moins 28 jours.
- La préparation du support peut être faite par nettoyage à la vapeur, au jet d'eau à haute pression ou par sablage.
- Si nécessaire, appliquer au préalable un bouche-pore : par exemple un produit à base de ciment de la gamme SikaTop® ou Sika® MonoTop® - Consulter la notice du produit sélectionné. Pour ces derniers, il faut respecter un temps de durcissement d'au mini-

mum 4 jours avant l'application du primaire.

Support Béton avec revêtement existant :

Contrôler la compatibilité ainsi que l'adhérence au support du revêtement existant. L'adhérence moyenne par traction directe doit être supérieure à 1 MPa (sans valeur inférieure à 0,7 MPa) pour un revêtement rigide, et 0,8 MPa (sans valeur inférieure à 0,5 MPa) pour un revêtement flexible. Consulter le Cahier des Clauses Techniques N°52.

- Sur un revêtement existant en phase aqueuse, utiliser le primaire Sikagard®-552 W Aquaprimer.
- Sur un revêtement existant en phase solvant, utiliser le primaire Sikagard®-551 S Elastic Primer.
- En cas de doute, effectuer des essais d'adhérence pour définir le primaire le plus approprié. Attendre au minimum 2 semaines avant d'effectuer les essais selon la norme NF EN 1542.

APPLICATION

Sikagard®-552 W Aquaprimer est livré prêt à l'emploi (ne pas diluer). Avant l'application, mélanger et homogénéiser soigneusement le produit.

Appliquer Sikagard®-552 W Aquaprimer uniformément sur le support à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, d'un rouleau (poil moyen), ou par projection airless.

NETTOYAGE DES OUTILS

Les outils se nettoient avec de l'eau immédiatement après l'emploi. A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande

autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA FRANCE S.A.S.
84 rue Edouard Vaillant
93350 LE BOURGET
FRANCE
Tél.: 01 49 92 80 00
Fax: 01 49 92 85 88
www.sika.fr

Sika Automotive France SAS
Z.I. des Béthunes, 15, rue de l'Equerre,
CS40444 Saint Ouen l'Aumône
95005 Cergy Cedex · France
Tél.: 01 34 40 34 60
www.sika.fr

Sikagard-552WAquaprimer-fr-FR-(05-2023)-3-1.pdf

Notice Produit
Sikagard®-552 W Aquaprimer
Mai 2023, Version 03.01
020303060020000002

